masking Colour

Gebrauchsanweisung

Stand:03/2021

[Produktanwendung]

Verbrauchsmaterial: Indikator

Funktion: Pinseln auf der Innenseite der Zirkonoxid-Restauration zum Abdecken dunkler Abutments, Metallstifte oder Implantate.

[Anwendung]

Verfärbte Zähne, devitale Zähne, Zähne mit Tetracyclin, Metallstifte, Implantat-Suprastrukturen.

[Material-Verwendung für]

Alle Zirkonoxid-Produkte

Hinweis: Empfohlen für die Verwendung in Bereichen mit einer Dicke von mehr als 0,8 mm.

[Vorbereitung]

Werkzeuge: Pinsel der Größe 0, Kunststoffbehälter, Ofen

Produkte: Indikator, Maskierungsflüssigkeit

[Anwendungsmethode] Pinseln

Funktion: Sichtbarmachung der Maskierungslösung zur Anzeige und Markierung des Pinselstrichs. Der Indikator hat keine Auswirkung auf die endgültige Farbwirkung.

Anwendung mit **optimill** masking Liquid:

Maskierungsflüssigkeit und Indikator mischen: Geben Sie dazu einen Tropfen **optimill** masking liquid (für eine mittelgroße Krone) auf eine saubere Glasplatte oder in einen Behälter. Zusätzlich geben Sie eine Pinselspitze (Pinselgröße 0) des **optimill** masking colour dazu und verrühren die beiden Flüssigkeiten bis eine gleichmäßige Färbung entsteht. Pinseln Sie die Flüssigkeit dünn und gleichmäßig auf die Innenfläche der noch nicht gesinterten Krone. Wenn alle Bereiche benetzt sind, lassen Sie die Arbeit für ca. 20 min ruhen bevor Sie das Zirkon nach Anleitung sintern. An der Sinterkurve muss nichts verändert werden.

ACHTUNG!:

a. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit. Tauchen Sie in die Flüssigkeit mit einem Pinsel ein und streifen Sie überschüssiges Material vor der Anwendung ab. Öffnen Sie die Flasche erst kurz vor dem Pinseln.

b. Nicht zu viel pinseln, besonders nicht am Rand oder an dünnen Stellen, um ein Übermaß an Eindringen der Maskierungsflüssigkeit zu vermeiden, dies verursacht eine undurchsichtige Oberfläche.

c. Das Produkt muss innerhalb von 90 Tagen nach dem Öffnen aufgebraucht werden. Die Flüssigkeit sollte nicht über längere Zeit der Luft ausgesetzt werden. Nach Gebrauch Flasche vollständig verschließen.

Anmerkung: bei weißem AIDITE- Zirkonoxid:

Zuerst die Krone nach der Standard-Tauchanleitung eintauchen, dann in einem Ofen trocknen (z.B. Trocknungstemperatur 150°C, Trocknungszeit 20 Minuten), nach dem Trocknen wie oben beschrieben vorgehen, um die Maskierungsflüssigkeit mit einem Pinsel aufzutragen.

CE 0197

Vertrieb durch:

dentona AG, www.dentona.de, Phone: +49 (0) 231 5556-0

EC REP EU Repräsentant: MedNet EC Rep GmbH, Borkstraße 10, 48163 Münster

Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd.

info@aidite.com, ISO 13485

Symbolerklärung

	Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung (auch auf www.dentona.de)	REF	Artikelnummerr	CE	CE Zeichen mit Nummer der benannten Stelle		Vor Sonnenlicht schützen
	Haltbarkeitsdatum	LOT	Chargennummer		Hersteller		Haltbarkeit nach Öffnung